



## КИЛЕСАНД

Светлые цвета муки и хлеба создают оттенки, подчеркивающие естественную структуру древесины.

| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА         |   | ФАКТЫ                             |                                     | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                            |                                   |                          |
|---------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Артикул</b>            | 153N66EK05KW240   | <b>Древесина верхнего слоя</b>    | Дуб                                 | <b>Влажность</b>                                      | EN13183                           | 7%±2%                    |
| <b>Покрытие</b>           | Масло   | <b>Дизайн</b>                     | 3-полосный                          | <b>Минимальная средняя плотность кг/м<sup>3</sup></b> |                                   | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Особые обработки</b>   | Фаски по 4 сторонам, ручная обработка, обработка щёткой, пилочные метки | <b>Сортировка</b>                 | Dynamic                             | <b>Огнестойкость</b>                                  | EN13501-1                         | Dfl-s1                   |
| <b>Вес упаковки</b>       | 22,4 кг   | <b>Ассортимент</b>                | Kährs Original                      | <b>Содержание пентахлорфенола</b>                     | CEN/TR14823                       | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> н |
| <b>Площадь упаковки</b>   | 2,84 м <sup>2</sup>   | <b>Возможность шлифовки</b>       | 2-3 раза                            | <b>Теплопроводность</b>                               | EN12664                           | 0,14 W/mK                |
| <b>Площадь доски</b>      | 0,474 м <sup>2</sup>  | <b>Натуральный цвет/Тонировка</b> | Тонированный                        | <b>Тепловое сопротивление</b>                         |                                   | .11 (m <sup>2</sup> KW)  |
| <b>ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ</b> | Содержит сучки и все природные цветовые вариации.                       |                                   | <b>Твёрдость (шкала Бринелля)</b>   | 3,7   | <b>Биологическая устойчивость</b> | EN350-2 Class 1          |
| <b>ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА</b>    | Цвет становится более глубоким.   |                                   | <b>Замковая система</b>             | Woodloc®5S  |                                   |                          |
|                           |   | <b>Подогрев пола</b>              | да                                  | <b>Гарантия</b>                                       | 30 лет                            |                          |
|                           |   | <b>Толщина верхнего слоя</b>      | 3,5 мм                              | <b>Материал нижнего слоя</b>                          | ель                               |                          |
|                           |   | <b>Метод укладки</b>              | плавающий, приклеивание к основанию | <b>Код EAN</b>  | 7393969042819                     |                          |
|                           |   | <b>Цвет поверхности</b>           | Белый                               |   |                                   |                          |

### СЕРТИФИКАТЫ

