



## ЮДРЕ

Встреча древесины и минералов холодных оттенков кристаллов соли и морских водорослей. Обработанная механически динамичная поверхность вторит структуре, придавая каждой плашке потертый вид.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул	151NCSEK04KW240	Древесина верхнего слоя	Дуб	Влажность	EN13183	7%±2%
Покровитель	Масло	Дизайн	1-полосный	Минимальная средняя плотность кг/м <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Особые обработки	Фаски по 4 сторонам, обработка щеткой, легкое копчение, ручная обработка	Сортировка	Dynamic	Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Вес упаковки	22 кг	Ассортимент	Kährs Supreme	Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Площадь упаковки	2.72 м <sup>2</sup>	Коллекция	Коллекция Смоланд	Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Площадь доски	0.453 м <sup>2</sup>	Возможность шпифовки	2-5 раза	Тепловое сопротивление		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ		Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный	Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони. Для продукции характерны очень крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве.		Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7			
ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА		Замковая система	Woodloc®5S			
Покровитель пятнами. С течением времени отмечается изменение окраски.		Подогрев пола	да			
		Гарантия	30 лет			
		Толщина верхнего слоя	3,5 мм			
		Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию			
		Код EAN	7393969038997			
		Цвет поверхности	Серо-коричневый			

### СЕРТИФИКАТЫ

